



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

RASINA PENTRU MODELE 1L



Pret:

770,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Avantaje

Rezistenta termica si duritate ridicate - permit modelelor polimerizate sa reziste la abraziune si mentin precizia in utilizari multiple

Ideala pentru printarea modelelor pentru fabricarea alignere-lor si a altor aplicatii ortodontice

Proprietati fizice (stare lichida)

Culoare: Brown, Yellowish-brown

Vascozitate (25°C): 426cps

Lungime de unda: 405nm

Proprietati mecanice (dupa polimerizare)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Duritate Shore D: 82

Modul elastic: 2003MPa

Rezistenta la tractiune: 46MPa

Modul de flexiune: 2237MPa

Rezistenta la inconvoiere: 82MPa

Post-procesare

Timp de curatare: 6 minute

Timp de polimerizare recomandat: 5 minute pentru fiecare fateta

Prezentare

Rasina model ortodontic maro - Flacon 1L